

ОАО «НОВОРОСЦЕМЕНТ»

353902, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск,
Сухумское шоссе, 60 Тел. (8617)79-52-92 Факс (8617)79-53-06
(адрес производителя)

ПРОИЗВОДСТВО «ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД «ПЕРВОМАЙСКИЙ»

353970, Россия, Краснодарский край, пос. Верхнебаканский,
ул. Заводская, 1 Тел. (8617)79-52-92 Факс (8617)79-53-06
(адрес изготовителя)



ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ

Портландцемент типа ЦЕМ I

класса прочности 42,5 нормальнотвердеющий

(Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020)

Сертификат соответствия РОСС RU С-RU.СЛ02..00813/25

Срок действия с 14.10.2025 по 13.10.2026

Выпускается по ГОСТ 31108-2020

Дата отгрузки « 07 » 07 2026 г.

По наряду № 25580 партия № 1162

В адрес ООО „СтавСтройТорг“

№№ вагонов

а/м в 548 вв

Класс прочности 42,5

Группа эффективности цемента при пропаривании 1

Признаки ложного схватывания нет

Нормальная плотность цементного теста, % 29,25

(за предшествующие 3 месяца)

Добавки (основные компоненты), %: отсутствуют

Средняя активность в возрасте 2/28 суток, МПа: 20,8/52,6

(за предшествующие 3 месяца)

Коэффициент вариации активности, % 1,4

(за предшествующие 3 месяца)

Специальные добавки (%) - отсутствуют.

Технологические добавки (интенсификатор помола) - 0,025 %

Состав интенсификатора - Триизопропаноламин

Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов А эфф 42,6 Бк/кг.

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения при поставке без упаковки на момент поставки, но не более 60 суток с даты отгрузки, а при поставке в таре - в течение 60 суток с даты отгрузки.

Контрольный мастер ОТК и лаборатории Моспан Я.Т.

Потребителю: В соответствии с договором поставки (ГОСТ 31108-2020), испытания цемента проводятся по: ГОСТ 30744-20015

